

ТРИПЛАСТОВА КОРОЗИОННО ЗАЩИТНА ЛЕНТА ДВУСТРАННО АДХЕЗИВНА

СЪСТАВ

АДХЕЗИВ : БУТИЛ И СИНТЕТИЧНИ КАУЧУЦИ И АДХЕЗИВНИ СМОЛИ
НОСИТЕЛ : СПЕЦИАЛНА СМЕС ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА	Метод за изпитание	Единици за измерване	Типични стойности
COLOUR <i>ЦВЯТ НА НОСИТЕЛЯ</i>			ЧЕРЕН
TOTAL THICKNESS <i>ОБЩА ДЕБЕЛИНА</i>	ASTM D 1000	mm	0.535
ADHESIVE THICKNESS <i>ДЕБЕЛИНА НА АДХЕЗИВА</i>	ASTM D 1000	mm	0.348
BACKING THICKNESS <i>ДЕБЕЛИНА НА НОСИТЕЛЯ</i>	ASTM D 1000	mm	0.187
TENSILE STRENGTH <i>ЯКОСТ НА ОПЪН</i>	ASTM D 1000	N / mm	5.4
ELONGATION AT BREAK <i>УДЪЛЖЕНИЕ ДО РАЗКЪСВАНЕ</i>	ASTM D 1000	%	370
ADHESION TO PRIMED STEEL <i>АДХЕЗИЯ КЪМ СТОМАНА С ПРАЙМЕР</i>	ASTM D 1000	N / mm	2.6
ADHESION TO SELF <i>АДХЕЗИЯ КЪМ СЕБЕ СИ</i>	ASTM D 1000	N / mm	2.9
DIELECTRIC STRENGTH <i>ДИЕЛЕКТРИЧНА ЯКОСТ</i>	ASTM D 149	KV / mm	42 *
INSULATING RESISTANCE <i>СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА</i>	ASTM D 257	Ωm	$1.2 \times 10^{12} *$
WATER ABSORPTION <i>АБСОРБЦИЯ НА ВОДА</i>	ASTM D 570	%	0.08 *
WATER VAPOUR TRANSMISSION RATE <i>ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДА – ПАРА</i>	ASTM E 96	$g/m^2 \times 24 h$	0.6 *
SIZE <i>ГОЛЕМИНА</i>			
ROLL WIDTH - <i>ШИРОЧИНА НА РОЛКАТА</i> ROLL LENGTH - <i>ДЪЛЖИНА НА РОЛКАТА</i>		inch ft	2 100

* Статистическа стойност

Адрес за контакт :

“СПЕКТАР” ЕООД, 8000 гр. Бургас, ул. “Съединение № 8
тел. / факс (056) 84 25 60; (056) 82 33 01
мобилни : 0888 31 35 37; 098 63 24 46; 0898 63 34 46