

## Primer ALTENE P 27

### Грунд

#### СЪСТАВ

БАЗА : адхезивно ускоряващи (промотиращи) смоли и каучуци  
РАЗТВОРИТЕЛ : хептан + толуен

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Метод за изпитание	Единици за измерване	Типични стойности
COLOUR <i>ЦВЯТ</i>			ЧЕРЕН
TOTAL SOLID CONTENT <i>СЪДЪРЖАНИЕ НА СУХО ВЕЩЕСТВО</i>	ISO 1515	% MIN	27
DENSITY ( A 23 °C ) <i>ПЛЪТНОСТ</i>	ASTM 1289	g/cm <sup>3</sup>	0.80 ± 0.05
VISCOSITY : out flow time ( 4 mm nozzle ) at 23 °C <i>ВИСКОЗИТЕТ</i>	ASTM D 1200	sec	25 ± 5
FLASH POINT <i>ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ</i>	Abel IP 170	°C	- 12
SUGGESTED CONSUMPTION <i>ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РАЗХОД</i>		l / m <sup>2</sup>	0.08–0.12 (1) 0.15-0.25 (2)
APPLICATION TEMPERATURE <i>ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЛАГАНЕ</i>		°C	-30 +60

- ( 1 ) за нанасяне върху нова или почистена с телена четка метална повърхност
- ( 2 ) за нанасяне върху метална повърхност, почистена чрез дробеструене

Адрес за контакт :

“СПЕКТАР” ЕООД, 8000 гр. Бургас, ул. “Съединение № 8  
тел. / факс (056) 84 25 60  
мобилни : 0898 63 24 46; 0898 63 34 46; 0896 699 281